

Blocco Sughero Agglomerato ALTA DENSITA' **in Sughero Biondo Naturale**

SCHEMA TECNICA

Blocchi di Sughero Biondo Naturali Agglomerati supercompressi ad alta densità, realizzati con granulometria differenti e disponibili nello spessore da 20 cm.

PRIMI E UNICI AL MONDO A PRODURRE PANNELLI DI SUGHERO BIONDO FINO A 20 CM DI SPESSORE



Confezione: *Sfuso - Avvolto con sacco - Su bancale avvolto con l'estensibile.*
Formato singolo Blocco: *cm 100 x 50 x 20 (le misure reali sono superiori di ca. 1-2 cm)*
Contenuto umidità: *6% ± 4%*
Resistenza all'umidità nel tempo (disgregazione): *assente*
Resistenza all'acqua bollente per 1 ora (disgregazione): *assente*
Reazione al fuoco: *Classe 2 - Euroclasse E*
Putrescibilità: *nulla*
Attaccabilità da insetti e roditori: *nulla*
Stabilità all'invecchiamento: *illimitata*
Legante utilizzato nella realizzazione: *Trattasi di un legante poliuretanico alimentare, certificato per assenza di formaldeide e di metalli pesanti, utilizzato per es. per la produzione dei tappi per vini o spumanti.*
Resistente agli agenti chimici: *Ottima tenuta all'acqua, all'acido cloridrico, solforico e lattico al 10%, all'acido citrico concentrato, al benzene, all'alcool etilico, leggera degradazione all'acido acetico, all'ammoniaca al 10% all'acetato di etilene ed al tricloroetilene. Degradabile dalla soda impiegata al 10%.*

FM

HD

STANDARD



FM

HD

STANDARD

Densità nominale →

330 kg/m³ ± 20 kg/mc

340 kg/m³ ± 20 kg/mc

350 kg/m³ ± 20 kg/mc

Granulometria →

100% 1/5 mm Tipo Bianco

*50% mm 4/12 Tipo Edilizia
50% mm 1/5 Tipo Bianco*

*80% mm 4/12 Tipo Edilizia
20% mm 1/5 Tipo Bianco*

** Il Blocco di Sughero Agglomerato di ALTA DENSITA' non è soggetto ad obbligo di marcatura CE in quanto ad oggi non è ancora in vigore alcuna norma tecnica di prodotto armonizzata.*

Central Sughero srl

Sede legale: Via Marco Polo, 8 – 08100 – Nuoro (NU) Italia – P.I./C.F. 01032690917 – CCIAA REA N° 69799 – Capitale Sociale € 10.000,00 I.V.

Stabilimento: Zona Ind.le Ottana/Comparto A1 – 08020 – Ottana (NU) Italia – Cell. +39 340.3911242

www.centraisughero.it – info@centraisughero.it – centraisugherosrl@cg.legalmail.it – SDI USAL8PV